

Arrowstar[®] 8030

Offset arkuszowy

Farba procesowa

Charakterystyka	<p>Arrowstar 8030 jest serią wszechstronną z bardzo dobrym połyskiem i pozostaje długo świeża w kałamarzu. Jest idealna do druku dwustronnego na maszynach S+W oraz nadaje się do druku jednostronnego na wszystkich wielokolorowych maszynach drukarskich.</p> <p>Seria Arrowstar 8030 posiada bardzo dobry połysk, szybką absorpcję, małe skłonności do odkładania, jak również znakomite wszechstronne właściwości.</p>																						
Mechanizm utrwalania	Szybka absorpcja + schnięcie oksydacyjne (farba typu "fresh")																						
Zastosowanie	Bardzo dobra drukowność na papierach powlekanych, dobra na kartonach i papierach niepowlekanych oraz powlekanych matowych.																						
Właściwości drukowe	<table> <tr> <td>Przyrost punktu</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Połysk</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Penetracja podłoża</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Utrwalanie przez utlenianie</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Odporność na ścieranie</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Podatność na szybką obróbkę</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Druk na powlekanych papierach i kartonach z połyskiem</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Druk na papierach i kartonach niepowlekanych</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Druk na powlekanych papierach i kartonach matowych</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>1 = cecha na poziomie zadowalającym 7 = cecha na poziomie najwyższym możliwym do uzyskania</p>					Przyrost punktu	5	Połysk	6	Penetracja podłoża	5	Utrwalanie przez utlenianie	5	Odporność na ścieranie	5	Podatność na szybką obróbkę	4	Druk na powlekanych papierach i kartonach z połyskiem	7	Druk na papierach i kartonach niepowlekanych	6	Druk na powlekanych papierach i kartonach matowych	5
Przyrost punktu	5																						
Połysk	6																						
Penetracja podłoża	5																						
Utrwalanie przez utlenianie	5																						
Odporność na ścieranie	5																						
Podatność na szybką obróbkę	4																						
Druk na powlekanych papierach i kartonach z połyskiem	7																						
Druk na papierach i kartonach niepowlekanych	6																						
Druk na powlekanych papierach i kartonach matowych	5																						
Uwagi, dodatkowe informacje	Arrowstar 8030 jest przeznaczona do druku offsetowego arkuszowego zgodnie z normą ISO 12647-2.																						
Właściwości odpornościowe	Światło- odporność	Alkohol	Rozpuszczal- niki organ.	Alkalia	Laminacja																		
Arrowstar[®] 8030 Yellow	5	+	+	+	+																		
Arrowstar[®] 8030 Magenta	5	+	+	-	+																		
Arrowstar[®] 8030 Cyan	8	+	+	+	+																		
Arrowstar[®] 8030 Black; neutralna	8	+	+	+	+																		
Arrowstar[®] 8030 Black; pogłębiona	8	-	-	+	-																		
	Światłoodporność: zgodnie z normą DIN 16525, od 1 (niska) do 8 (wysoka) + = odporność wykazana																						